

# DINITROL 3125 HS

## Антикоррозионное средство

### Свойства:

- Черный цвет
- Высокий сухой остаток
- Сухая пленка
- Долговечность
- Стойкость к низким температурам
- Тиксотропность

### Область применения:

DINITROL 3125 HS, это специально разработанный тиксотропный состав для защиты от коррозии, с высоким содержанием сухого вещества. Низкое содержание растворителей в составе сводит к минимуму загрязнение окружающей среды и негативное воздействие на человека на рабочем месте при нанесении его на обрабатываемые поверхности.

#### Основные свойства:

- высокое содержание сухого вещества
- прочная, стойкая к механическому воздействию пленка
- при нанесении не стекает и не капает

DINITROL 3125 HS предназначен для защиты скрытых, труднодоступных полостей ТС и др. конструкций, которые будут эксплуатироваться в агрессивных условиях, а так же для нанесения на детали подвески, мосты, рамы ТС, где необходима тонкая прочная черная пленка, выдерживающая высокую температуру. Подходит для поверхностей, которые уже имеют очаги коррозии. Для более качественной обработки поверхностей с глубокими очагами коррозии, перед нанесением DINITROL 3125 HS необходимо использовать DINITROL ML или DINITROL RC 800. Тиксотропность состава позволяет нанести равномерную плёнку требуемой толщины.

### Метод нанесения:

DINITROL 3125HS можно наносить ручным, полуавтоматическим или автоматическим оборудованием. Допустимо нанесение при помощи безвоздушного оборудования. Поверхность должна быть чистой и сухой.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH  
Pyrmonter Str. 76  
D-32676 Lügde  
Telefon:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0  
Telefax:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60  
E-Mail:  
service@dinol.com

# DINITROL 3125 HS

## Антикоррозионное средство

### Технические данные:

Цвет:	черный
Тип плёнки:	восковая
Плотность при 23°C:	980 кг/м <sup>3</sup>
Вязкость при 23°C:	55 сек
Содержание сухого вещества:	68%
Точка вспышки:	41°C
Рекомендуемая толщина мокрой пленки:	80 µm
Рекомендуемая толщина сухой пленки:	30 µm
Время высыхания:	2 ч
Адгезия при низких температурах:	-30°C
Удаляемость:	Dinitrol Autocleaner 7225, уайт-спирит
Воздействие на ЛКП	нет
Стойкость к высоким температурам	> 120°C при 50 µm
Стойкость к солевому туману, пленка 300 µm:	500 ч
Тара:	1, 20, 60, 208 литров, контейнер 1000 литров.

По всем вопросам безопасности, обратитесь к паспорту безопасности или этикетке продукта.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH  
Pyrmonter Str. 76  
D-32676 Lügde  
Telefon:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0  
Telefax:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60  
E-Mail:  
service@dinol.com