

## DINITROL 3641 A-80

### Защита скрытых полостей

#### Свойства:

- Бежевый
- Высокое содержание сухого вещества 80%
- Хорошие свойства образования пленки
- Хорошие проникающие свойства
- Долговечен.

#### Область применения:

DINITROL 3641 A-80 разработан специально с высоким содержанием сухого вещества, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды и вредное воздействие на здоровье человека при нанесении на конвейерной линии. Материал исключительно пригоден для применения в терминалах по импорту-экспорту, при производстве легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, ж/д вагонов и на потребительском рынке. Пригоден для новых и б/у автомобилей. Свойство тиксотропности продукта обеспечивает равномерное его нанесение до пленки необходимой толщины и прочности. Стойкий к смыванию водой. Долговечная защита от коррозии.

DINITROL 3641 A-80 также можно использовать в качестве временной защиты различных запасных частей на время длительного хранения или их транспортировки в условиях агрессивной среды.

#### Метод нанесения:

DINITROL 3641 A-80 наносится распылением путём применения ручного или полуавтоматизированного оборудования безвоздушного или воздушного распыления. Температура нанесения 15-30°C.

#### Технические данные:

Цвет:	бежевый
Тип плёнки:	восковая
Плотность при 23°C: DAM 4:1	1060 кг/ м <sup>3</sup>
Вязкость при 23°C: DIN 4 DAM 5:1	70 мПа сек
Содержание сухого вещества:	80%
Точка вспышки:	42°C
Ароматических летучих соединений:	< 0,5%
Рекомендуемая толщина сухой пленки:	50 µm
Рекомендуемая толщина мокрой пленки	75 µm
Время пленкообразования:	2 ч
Адгезия при низких температурах:	-40° C
Удаляемость:	Dinitrol Autocleaner 7225, уайт-спирит
Стойкость к высокой температуре SS 186035	+90°C
Воздействие к ЛКМ	отсутствует
Стойкость к солевому туману	500 ч
Пенетрирующие свойства, пленка 50 µm:	> 60 мм
Тара:	60 л. 208л. бочка

По всем вопросам безопасности, обратитесь к паспорту безопасности или этикетке продукта.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH  
Pyrmonter Str. 76  
D-32676 Lügde  
Telefon:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0  
Telefax:  
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60  
E-Mail:  
service@dinol.com